



Technische Information

CarboTech PAK C 800 S

Pulverförmige Aktivkohle

Produktbeschreibung

Die Pulveraktivkohle PAK C 800 S wird durch Wasserdampfaktivierung aus Steinkohle hergestellt.

Spezifikation

Methode

Wassergehalt (beim Abpacken)	[Gew.-%]	max. 8	ASTM D2867
Iodzahl	[mg/g]	min. 800	AWWA B604
Kornverteilung	[%<100µm]	min. 85	CT-PA 17

Allgemeine produktspezifische Informationen

Rütteldichte	[g/l]	550	ASTM D2854
Aschegehalt	[Gew.-%]	10	ASTM D2866
pH-Wert		alkalisch	CT-PA 20

Die allgemeinen produktspezifischen Informationen stellen das durchschnittliche Ergebnis laufender Produktkontrollen dar und können variieren. Unsere Produkte werden auf der Basis natürlicher Rohstoffe hergestellt, so dass deren Merkmale Toleranzen unterliegen können.

DAT/1/PAK_C800S/11/08
