

DryX Licker

Wassermischbares Rückfettungsmittel für Leder zum Einsatz im Lösemittel oder zum Aufsprühen

DryX Licker enthält natürliche und mineralische Öle, die tief in das Leder eindringen und nicht die Lederoberfläche verkleben. **DryX Licker** vertieft die Lederfärbung und hat ein hervorragendes Egalisiervermögen. Das behandelte Leder erhält einen weichen, vollen Griff.

DryX Licker ist universell einsetzbar in Perchlorethylen, Kohlenwasserstofflösemitteln und Wasser. **DryX Licker** ist in Wasser leicht emulgierbar und findet als Emulsion auch Verwendung in der Vordetachur und in der Sprühnachfettung.

Anwendung in der Vordetachur:

DryX Licker kann konzentriert, verdünnt mit KWL-Lösungsmittel oder emulgiert mit Wasser sowie als Vordetachiermittel bei starken Verschmutzungen Verwendung finden. Das Auftragen erfolgt mit Hilfe einer Bürste oder eines Schwammes.

Anwendung in der Chemischreinigung:

Um eine zu starke Entfettung durch Lösemittel und Reinigungszusätze zu verhindern kann bei mehr-badigen Reinigungsverfahren **DryX Licker** den Reinigungsbädern zugesetzt werden. **DryX Licker** verstärkt die Reinigungswirkung.

Der Einsatz von **DryX Licker** kann aber auch im Ausrüstungsbad erfolgen. Durch die farbvertiefende Wirkung muss die Anwendungsmenge unbedingt dem Farbton angepasst werden. Bei frischem Lösemittel empfiehlt es sich, mit einer hellen Ware zu beginnen. Dieser Ansatz dient dann als Grundansatz für die Fettungsmittel. Die nachfolgenden Ansätze werden als Nachsatz angesehen, und dementsprechend wird die angegebene Dosierung bis zu 50 % reduziert.

Folgende Zusätze von **DryX Licker** werden bei einem Grundansatz pro kg Ware und einem Flottenverhältnis 1 : 4 bis 1 : 6 benötigt:

Dosierung:

im PER Reinigungsbad

10 - 20 ml **DryX Licker** pro Liter Flotte

4 - 6 % der Beladepazität

im PER Ausrüstungsbad

25 - 30 ml **DryX Licker** pro Liter Flotte

10 - 12 % der Beladepazität

Für die Anwendung in Kohlenwasserstofflösemitteln ist die Dosierung niedriger zu wählen, da hier keine so starke Entfettung stattfindet (Reduzierung um ca. 33 %).

Dosierung:

im KWL Reinigungsbad
7 - 13 ml DryX Licker pro Liter Flotte
2,5 - 4 % der Beladekapazität
im KWL Ausrüstungsbad
17 - 20 ml DryX Licker pro Liter Flotte
7 - 8 % der Beladekapazität

Um bei Veloursleder eine Überfettung zu vermeiden empfehlen wir, mit einer niedrigen Dosierung zu beginnen.

Anwendung bei der Sprühnachfettung:

Für die Nachfettung in der Sprühanwendung wird eine Emulsion aus 1 Teil **DryX Licker** und 5 - 10 Teilen Wasser hergestellt. Diese Emulsion wird mit einem weichen Schwamm oder einer Sprühpistole auf die Lederoberfläche aufgebracht. Anschließend erfolgt die Trocknung in einer Trockenkammer oder im Trockner.

Lagerbedingungen: Kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern.
Behälter nach Produktentnahme fest verschließen.

Max. Lagerzeit: 18 Monate